



Technický list TL 06.14DEU KLEBER NAILS & SCREWS

Výrobek:

Jednosložkové univerzální lepidlo na bázi SBR kaučuku, vytvrzující odpařením neagresivních rozpouštědel, vytvářející trvale pevný a pružný spoj.

Vlastnosti:

- Nahrazuje hřebíky a šrouby
- Rychlá přilnavost, snadná aplikace
- Pro interiéry i exteriéry, odolné prachu, vlhku a vodě
- Vysoká přilnavost na různé materiály, v kombinaci savý nebo nesavý
- Po vytvrzení přetíratelné

Použití:

Lepení dřevěných prahů, límců obložkových dveřních zárubní
Lepení obvodových lišt plovoucích podlah profilových materiálů a desek

Balení:

- Kartuše 310 ml

Barva:

- Běžová

Technické údaje

Základ	-	SBR kaučuk	
Konzistence	-	tixotropní	
Hustota	g/ml	1,3	
Tepelná odolnost	°C	-15 / +60	po vytvrzení
Tepelná odolnost	°C	-15	při přepravě
Aplikační teplota	°C	+5 / +30	
Čas odvětrání	min	5-10	vysvětlení viz Pokyny
Otevřený čas	min	≈ 5-10	při 23 °C / 55 % rel. vlhk.
Doba úplného vyzrání	hod	24-72	v závislosti na teplotě při
Spotřeba	g/m ²	170-230	
Pevnost v tahu	MPa/mm ²	1	DIN 53857

**Podklad:**

Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Omezení:

Mimo jiné není vhodné pro místa dlouhodobě zatížená vodou, pro použití na PE, PP, PMMA, PC, živичné podklady a teflon.

Pokyny:

Lepidlo naneste v pruzích rovnoměrně na jednu stranu lepených materiálů a materiály přitiskněte k sobě. Při lepení polystyrenu nanášejte v tenkých pruzích a nechte cca 5-10 minut odvětrat. Poté přiložte lepené díly k sobě.

Čištění:

Materiál: ihned technickým benzínem.

Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.

Bezpečnost:

Viz «Bezpečnostní list 06.14DEU».

Skladovatelnost:

V suchu a neotevřeném obalu 12 měsíců od data výroby, při teplotách od +5 °C do +25 °C.

Aktualizace:

Aktualizováno dne:

Vyhotoveno dne: 01.08.2017

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.